Droogbouw dekvloer NORIT-TE 15 / 20
Datablad

Productbeschrijving

De NORIT droge dekvloer van gipsvezel met het unieke klik-systeem maakt een optimaal legresultaat mogelijk met de NORIT-TE lijm zonder extra schroeven of nieten.

Het op deze manier gecreëerde oppervlak dient als lastverdelende laag om alle gangbare vloerbedekkingen te ondersteunen



Eigenschappen

- Extreem hoge pasnauwkeurigheid
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij het klik-systeem
- Schroeven zijn niet nodig
- Bouwbiologisch getest en aanbevolen plaatmateriaal
- Geschikt voor vochtige ruimtes (water blootstellingsklassen W0-I & W1-I)

Technische data

Plaatdikte	15/20 mm
Dichtheid	ca. 1.250 kg/m³
Gewicht	ca. 14,1/ 18,7 kg/Plaat
Bouwmateriaal klasse	A1 (DIN EN 13501-1)
Productnorm	DIN EN 14190
Afmetingen plaat	1.200 mm x 600 mm
NORIT-TE-Lijm	Oplosmiddelvrije PU-lijm Open tijd bij 20 °C: ca. 30 min Verbruik: ca. 18 g/m²

Verwerking

Een handcirkelzaag met geleiderail wordt aanbevolen voor rechte zaagsneden. Decoupeerzaag voor bochten en kleinere uitsparingen.

U vindt een gedetailleerde installatiebeschrijving op op onze website.

Certificaten

Geprüft und empfohlen
Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH
IBR ®
Produkt überprüft auf VOC - Biozide - Schwermetalle und Radioaktivität

Levering

80/60 platen per pallet (ca. 1.140 kg/Pallet)

Opslag in een droge omgeving

2 dagen op de plaats van installatie bewaren om te acclimatiseren

Jupiter vloerverwarming Benelux B.V.
Middelblok 136 | 2831BP Gouderak | Nederland
Tel. +31 182 399 837
Www.jupiter-vloerverwarming.nl
norit@jupiter.nl

De informatie in dit productinformatieblad is gebaseerd op onze huidige technische kennis en ervaring en vertegenwoordigen slechts algemene richtlijnen en gemiddelde waarden. Ze ontslaan de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen tests en proeven. Een wettelijk bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een specifieke of geschiktheid voor een specifieke toepassing kan hier niet aan worden ontleend. Eventuele industriële eigendomsrechten en bestaande wetten en regels moeten altijd op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker worden nageleefd. Eigen verantwoordelijkheid. Voor eventuele zet- en drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Met de publicatie van deze uitgave verliezen alle voorgaande uitgaven hun geldigheid.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit document is ons intellectueel eigendom. Het mag niet worden gereproduceerd zonder onze gereproduceerd, gebruikt worden zonder toestemming, commercieel gedistribueerd worden of gepresenteerd worden aan andere personen zonder onze toestemming.